

THERMORY®

Thermory Benchmark termosaaarest tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 25+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termosaaarele on iseloomulik läbinisti rikkalik sügavpruun toon ning iga laud on unikaalne oma ainulaadse loodusliku puidusüü mustri poolest.



Benchmark termosaaare sorteerimisel lähtume käesolevas juhendis välja toodud kriteeriumitest.



Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.




Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hüljavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.



Sorteerimisjuhhis

Termosaar




OKSAVABA



TERMO-TÖÖDELDUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 1



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI














SORT: **SELECT** ↓

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFJEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
RÕNGASLÕHE	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD/ MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDA- / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	

Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiuusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	
kuni 30 mm	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 5 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
Ø kuni 15 mm	piiramata

SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

SORT: **SELECT** ↓

		Nähtav külg	Tagumine külg
KANDIOKSAD		pole lubatud	piiramata
SERVAOKSAD		kuni 1/2 toote paksusest	piiramata
OKSAGRUPP		pole lubatud	piiramata
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD		pole lubatud	piiramata
PUIDU ARM		kuni 200 mm ²	piiramata
SÜDAMIK		pole lubatud	piiramata
KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS		pole lubatud	
AVATUD PUTUKAKÄIGUD		pole lubatud	piiramata
KINNIKASVANUD PUTUKAKÄIGUD		piiramata	
KÕVERUSED KÜLGESUUNAS		lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta	
KÕVERUSED PAKSUSES		lubatud kuni 2 mm meetri kohta	
PIKISUUNALINE VÄÄNE		lubatud kuni 5% laua laiuusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav	
KÕMMELDUMINE		lubatud 1% laua laiuusest	

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

HÖÖVELDUS-
TOLERANTSID

Viimati uuendatud: August 2021
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: **SELECT** ↓

Nähtav külg

Tagumine külg

paksus: +/- 0,5 mm
laius: +/- 1,0 mm
pikkus: +/- 1 mm jm kohta

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.